

消 防 予 第 99 号
平成 28 年 3 月 31 日

各都道府県消防防災主管部長 } 殿
東京消防庁・各指定都市消防長 }

消防庁予防課長
(公印省略)

避難器具（救助袋）の点検及び報告の実施に係る留意事項について（通知）

消防用設備等の点検及び報告については、「消防用設備等の点検の基準及び消防用設備等点検結果報告書に添付する点検票の様式を定める件」（昭和 50 年消防庁告示第 14 号）及び「消防用設備等の点検要領の全部改正について」（平成 14 年 6 月 11 日付け消防予第 172 号。以下「点検要領」という。）により運用いただいているところですが、今般、一般社団法人日本消防設備安全センターに設置された「消防用設備等の経年劣化等に対応した点検方法等検討会」において調査、検討が行われ、避難器具（救助袋）に係る点検について特に留意が必要な事項が取りまとめられました。

つきましては、下記の事項を参考とし、より有効な点検及び報告の実施を推進していただきますようお願いいたします。

各都道府県消防防災主管部長におかれましては、貴都道府県内の市町村（消防の事務を処理する一部事務組合等を含む。）に対しても、この旨周知していただきますようお願いいたします。

なお、当該留意事項は一般社団法人全国避難設備工業会及び一般財団法人日本消防設備安全センターを通じ、同工業会及び各都道府県消防設備協会の会員事業者へも周知するよう依頼しています。

また、本通知は、消防組織法（昭和 22 年法律第 226 号）第 37 条の規定に基づく助言として発出するものであることを申し添えます。

記

- 1 機器点検及び総合点検時に、袋本体の下部出口と降着面との間隔が無荷重の状態では 50 センチメートル以下であることを確認することとされているが、設置されてから長期間経過した救助袋の中には、本体布が劣化による収縮のため当該事項を満たしていないものがあることから、点検実施者に対して十分な確認を促すとともに、不備事項が確認された場合は関係者に対して器具の取替え等の必要な対応を指導いただきたいこと。

- 2 「避難器具の基準を定める件の一部を改正する件」（昭和 56 年消防庁告示第 8 号）により救助袋の構造、材質及び強度に係る技術基準が策定される以前から設置されている救助袋（以下「告示前救助袋」という。）については、「避難器具の基準の一部改正について」（昭和 56 年 12 月 8 日付け消防予第 285 号）により、消防法第 17 条の 3 の 3 の規定に基づく点検を行った結果、点検基準に適合する旨の報告があったものに限り消防法施行令第 32 条の規定を適用しそのまま設置できることとしているが、上記 1 を含む点検項目において不備が確認された場合は、当該令 32 条の適用は継続できないことに留意いただきたいこと。
- 3 告示前救助袋の本体布について引張強さの試験を行ったところ、材質によってはその全てにおいて十分な強度を有していないことが確認された（別添の参考資料参照。）ことから、告示前救助袋を中心に設置時期及び本体布の材質、又は目視等により劣化が進行していると判断されるものについて、補修により対応できない場合は、器具の取替えを行うよう指導願いたいこと。
- 4 学校施設に設置された消防用設備等の適切な維持管理については、「学校施設の維持管理に係る関係部局に対する適切な対応について」（平成 27 年 11 月 2 日付け事務連絡）により対応をお願いしているところであるが、小中学校等は、他の用途と比較して告示前救助袋が設置されている割合が高いと考えられることから、上記 1～3 に関し、特に注意が必要であること。

消防庁予防課設備係 担当：近藤、千葉 電話：03-5253-7523 FAX：03-5253-7533

一般財団法人 日本消防設備安全センター
「消防用設備等の経年劣化等に対応した点検方法等検討会」資料

救助袋帆布のJIS L 1096 ストリップ法による引張強さ試験について

1 目的

告示基準施行前の救助袋の強度低下の実態を把握するため、一般社団法人全国避難設備工業会を通じて救助袋のサンプルを確保し、帆布の引張強さ試験を実施する。

2 試験実施日

平成 27 年 7 月 14 日（火曜日）

3 試験実施機関

一般財団法人日本繊維製品品質技術センター
東京総合試験センター

4 品名

救助袋用生地（試料 63 体）

5 試験方法

JIS L 1096 引張強さ（ストリップ法）

6 試験結果

別紙のとおり



7 引張強さによる合否結果

【告示基準では、救助袋に用いる布は、引張強さの試験を行った場合、
1,000N 以上の強度を有するものであること。】

引張強さ 1,000N 未満で破断した不合格数 44 体 69.8%

引張強さ 1,000N で破断しなかった合格数 19 体 30.2%

帆布の引張強さ試験結果



【試験装置の例】

告示前救助袋 引張強さ試験データ (材質別)

綿

No.	試料No.	製造年月	材質	判定
1	IS410401	S41.1	綿	不合格
3	SK440102	S44.1	綿	不合格
14	FS450902	S45.9	綿	不合格
39	FS530702	S53.7	綿	不合格
不合格				4
合格				0
総数				4

綿



ナイロン

No.	試料No.	製造年月	材質	判定
32	UE530303	S53.3	ナイロン	不合格
36	UE530411	S53.4	ナイロン	不合格
42	UE540101	S54.1	ナイロン	不合格
43	UE540102	S54.1	ナイロン	不合格
61	UE570501	S57.5	ナイロン	不合格
不合格				5
合格				0
総数				5

ナイロン



ビニロン

No.	試料No.	製造年月	材質	判定
2	SK440101	S44.1	ビニロン	不合格
4	SK450101	S45.1	ビニロン	合格
5	SK450102	S45.1	ビニロン	合格
6	FS451020	S45.1	ビニロン	不合格
7	SS450901	S45.3	ビニロン	不合格
8	SK450301	S45.3	ビニロン	不合格
9	SK450302	S45.3	ビニロン	不合格
10	FS450401	S45.4	ビニロン	合格
11	SS450902	S45.9	ビニロン	不合格
12	SS450903	S45.9	ビニロン	不合格
13	FS450901	S45.9	ビニロン	合格
15	FS450921	S45.9	ビニロン	合格
16	SK480601	S48.6	ビニロン	不合格
17	SK480602	S48.6	ビニロン	不合格
18	SK481201	S48.12	ビニロン	不合格
19	SK481202	S48.12	ビニロン	不合格
20	SK490101	S49.1	ビニロン	不合格
21	SK490102	S49.1	ビニロン	不合格
22	SK491201	S49.12	ビニロン	不合格
23	SK491202	S49.12	ビニロン	不合格
24	SK500101	S50.1	ビニロン	不合格
25	SK500102	S50.1	ビニロン	不合格
26	SK500901	S50.9	ビニロン	不合格
27	SK520631	S52.6	ビニロン	合格
28	SK520632	S52.6	ビニロン	不合格
29	FS520901	S52.9	ビニロン	合格
30	UE530301	S53.3	ビニロン	不合格
31	UE530302	S53.3	ビニロン	不合格
33	UE530310	S53.3	ビニロン	不合格
34	SK530340	S53.3	ビニロン	不合格
35	SK530341	S53.3	ビニロン	合格
38	FS530701	S53.7	ビニロン	合格
40	UE530412	S53.8	ビニロン	不合格
44	SK540201	S54.2	ビニロン	不合格
46	SK540301	S54.3	ビニロン	不合格
47	SK540302	S54.3	ビニロン	不合格
48	FS540301	S54.3	ビニロン	不合格
52	FS550301	S55.3	ビニロン	合格
53	FS550302	S55.4	ビニロン	不合格
60	FS570302	S57.3	ビニロン	不合格
62	IS000001	不明 (S44~57)	ビニロン	合格
63	IS000002	不明 (S44~57)	ビニロン	合格
不合格				30
合格				12
総数				42

ビニロン



ポリエステル

No.	試料No.	製造年月	材質	判定
37	MH530501	S53.5	ポリエステル	不合格
41	SS531101	S53.11	ポリエステル	合格
45	SS540301	S54.3	ポリエステル	合格
49	SS550101	S55.1	ポリエステル	不合格
50	SS550102	S55.1	ポリエステル	合格
51	SS550103	S55.1	ポリエステル	合格
54	UE560201	S56.2	ポリエステル	不合格
55	UE560202	S56.2	ポリエステル	不合格
56	UE560301	S56.3	ポリエステル	合格
57	UE561121	S56.11	ポリエステル	合格
58	UE561122	S56.11	ポリエステル	合格
59	FS570301	S57.3	ポリエステル	不合格
不合格				5
合格				7
総数				12

ポリエステル

